

TY 5745 – 001 – 05668056 - 2011

**ифицированной системой
ующей требованиям ГОСТ**

БИРСС

МОНТАЖНО-КЛЕДЯЧНАЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ

БИРСС

50 кг

Применяется для
склеивания стальных
рабев, листового
стекла, листов металла
и т.п., а также в
качестве конструктивной
защиты для
каркасов зданий и т.п.

- расход сухой смеси - 20 кг на 1 м² при толщине слоя раствора 10 мм или 360-400 кг сухой смеси на 1 м³ кладки
- расход раствора - 0,075 м³ на 1 м² кладки стандартного полнотелого кирпича при толщине слоя 10мм.

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru



БИРСС 1 КОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Цвет	Колеруется по заказу
Класс кладочной смеси	G
Влажность сухой смеси, %, не более	0,2
Предел прочности при сжатии, 28сут, МПа, не менее	20
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее	0,3
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5
Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более	5
Марка по морозостойкости, циклы, не менее	F ₁ 50
Насыпная плотность, кг/м ³	1600± 100
Плотность растворной смеси, кг/м ³	2000± 100
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее	60
Водоудерживающая способность, %, не менее	95
Подвижность, Рк, мм	150± 10
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-50...+70

Данные характеристики и описание приведены к условиям: $t=20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и длительного контакта с открытыми участками кожи. При необходимости, тщательно промойте поражённый участок проточной водой и обратитесь к врачу.

- ⇒ Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.
- ⇒ Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.
- ⇒ Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.

Т.01 Каштан (P2)

Т.02 Терракота (P1)

Т.03 Глина (P1)

Т.04 Дюна (P2)

Т.05 Песчаник (P1)

Т.06 Темный каньон (P2)

Т.07 Светлый каньон (P1)

Т.08 Скалистый берег (P2)

Т.09 Галька (P1)

Т.10 Ледник (P1)



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

