



БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР СУПЕР БЕЛАЯ

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

БИРСС Интерьер-Колор Супер белая применяется для качественной окраски стен и потолков сухих помещений. Краска рекомендована в качестве паропроницаемого покрытия с бактерицидными свойствами на любые подготовленные поверхности (бетон, гипсокартон, грубоволокнистые обои, стеклообои, оштукатуренные и прошпаклеванные основания) во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (квартиры, административные и вспомогательные помещения, лестничные холлы и марши).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей.

Хранение осуществляется на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более, чем в 2 яруса. Транспортировать в вертикальном положении при температуре > 5°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

Водно-дисперсионная краска со степенью белизны 97,39% и эффективной комбинацией ионов серебра и биоцидов для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ:

БИРСС Интерьер-Колор Супер белая - водно-дисперсионная краска на основе синтетических дисперсий, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична. Является экологически чистым и высококачественным материалом, готовым к применению, обладает:

- ✓ высокой степенью белизны (L* 97,39%) и однородностью;
- ✓ хорошей устойчивостью к разбрызгиванию при нанесении;
- ✓ устойчивостью к влажной уборке с применением моющих средств;
- ✓ долговременной антимикробной стабильностью, в процессе эксплуатации не выделяет формальдегид;
- ✓ содержит эффективную комбинацию ионов серебра и биоцида с замедленным высвобождением активного агента.



УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,3 - 0,4 кг/м² - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).



БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР СУПЕР БЕЛАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Синтетическая дисперсия
Внешний вид покрытия	Матовый, белый
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,45 - 1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %	62±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по кружке ВМС, с, не менее	12
Укрывистость высушенной пленки, гр/м ² , не более	130
Морозостойкость при t=- 40±2 °С, циклы, не менее	2
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	+5...+35

*Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.*

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками «БИРСС Грунт КШ», «БИРСС Тифен Грунт», «БИРСС Грунтовка белая» или «БИРСС Грунт Ремонт» (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Интерьер-Колор супер белая** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Допускается разведение водой не более чем на 5%. Избегать оседания пыли на свежеекрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

- ⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*
- ⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*
- ⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

