

БИРСС 41 БЕЛАЯ (М75, М100)

ТУ 5745 – 001 – 05668056 - 2011

Реставрационная цементно-известковая монтажно — кладочная смесь белого цвета

перемешать растворосмесителем или ручным способом до получения однородной массы без комков. Выдерживать время созревания смеси (примерно 3-5 минут), затем - снова перемешать в течение 1-2 минут. Приготовленный раствор следует использовать в течение 60 минут. При повышении вязкости растворной смеси в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать ее без добавления воды.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент и оборудование промыть водой. При высыхании - механическая очистка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Данный продукт содержит известь и цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и длительного контакта с открытыми участками кожи. При необходимости, тщательно промойте поражённый участок проточной водой и обратитесь к врачу.



ВЫХОД РАСТВОРА

Из 40 кг сухой смеси ~ 23,2л раствора

УПАКОВКА

Мешок бумажный 40кг

На поддоне — 35 мешков.

Вес НЕТТО на поддоне—1400кг.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня

ОПИСАНИЕ:

БИРСС 41 белая— сухая смесь изготовлена из экологически чистого сырья на основе цементного и известкового вяжущих, фракционированного наполнителя и модифицирующих добавок. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм действующих на территории Российской Федерации. Функциональные свойства раствора: повышенная паропроницаемость, оптимальная адгезия и прочность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

БИРСС 41 белая предназначена для приготовления монтажно-кладочного раствора марок М75 и М100, применяется внутри и снаружи помещений для:

- ✓реставрационных работ при восстановлении старых кирпичных кладок;
- ✓кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий;
- ✓монтажа и скрепления конструктивных материалов;
- ✓создания обрызгового слоя при выполнении работ известковыми штукатурками.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание и кирпичи должны быть прочными, чистыми, сухими, очищенными от снега, льда, пыли, масла и иметь шероховатую поверхность. При необходимости на основании сделать насечки. Перед нанесением раствора основание следует загрунтовать или увлажнить. При организации строительного производства необходимо учитывать указания СП 71.13330.2017, СП 15.13330.2010, СП 82-101-98.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Содержимое мешка высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта на 1 мешок сухой смеси 40 кг - 4,6 - 5,6 л воды и

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



БИРСС 41 БЕЛАЯ (M75, M100)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА		
	41 M75	41 M100
Цвет (не нормируется)	белый	
Класс смеси	G	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5	
Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более	5	
Рекомендуемая ширина шва, мм	10-15	
Расход при кладке кирпича 1NF (250x120x65 мм) шириной шва 10 мм, - кг/кирпич, не менее - кг/м ² кладки, не менее - кг/м ³ кирпича, не менее	0,8 42 410	
Подвижность раствора, мм	150±10	
Сохраняемость первоначальной подвижности раствора, мин, не	60	
Предел прочности при сжатии, 28сут, МПа, не менее	7,5	10
Предел прочности при сдвиге (первый метод), не менее, МПа		
Марка по морозостойкости, циклы, не менее	F ₁₅₀	
Плотность затвердевшего раствора, кг/м ³	2000±100	
Капиллярное водопоглощение, кг/(м ² ·ч ^{0,5}), не более	0,4	
Температура применения, °С	от +5 до +35	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	

*Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.*



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

